



Varu nr. 3 153 01 00

BITÅR FRÅN DOP

Tegeltyp / Kategori	U / 1			
Tillämpning	Tegel för användning i oskyddad murverk			
Geometri	G1	i överensstämmelse med EN 1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensioner, [mm]	ULT	Längd 468	Bredd 108	Höjd 38
Tolerans, [mm]	T1	Längd ±9	Bredd ±4	Höjd ±2
Range, [mm]	Rm	Längd 10	Bredd 5	Höjd 4
Bruttodensitet	1800	kg / m ³		
Tolerans	D1	±10%		
Tryckstyrka, medel , minst	46	N/mm ²		
Tryckstyrka, normaliserad , minst	35	N/mm ²		
Vattenuptagning, maximala	14	Vikt%		
Frostbeständighet	F2	Frostfast		
Innehåll av löslig salter (Kategori)	S2			
Brandmotstånd	A1	innehåller < 1,0% organisk material		

YTTERLIGARE INFORMATION

Minutsugning, medelvärde±tolerans	1,5 ± 0,5	kg/m ²
Exponeringsklass	MX3.2, MX4	
Vidhäftning	0,15	N/mm ² , tabellvärde, EN 998-2, annex C
Åtgång vid 12 mm fog	42	stk / m ²
Antal per pall	50	stk
Syratvättning	Får inte syratvättas. Se anvisningar för rengöring av murverk på randerstegl.com	
Murbruksval	Murbruk väljs utifrån styrka, egenskaper och hållbarhet i överensstämmelse med statisk påverkan och exponeringsklass.	
Observera	Teglet är ett naturmaterial och det kan förekomma variationer i färg och struktur. Se därför prover eller referensbyggnader med aktuella tegelprodukter.	